

SCHEDA TECNICA

## MuroAntico marmorino bianco e colorato

**Intonachino di  
finitura tradizionale  
a grana finissima  
traspirante per interni**



### DESCRIZIONE

MuroAntico marmorino è uno intonachino in polvere tradizionale, traspirante, per la finitura "a velo" di intonaci interni o esterni (purché coperti). Formulato con cemento bianco, fiore di calce idrata, cariche selezionate per bianchezza e a granulometria finissima ed additivi vari per controllare l'adesione al supporto, prevenire le microfessurazioni, controllare l'idratazione dei leganti ed migliorare la lavorabilità.

### IMPIEGO

MuroAntico marmorino viene utilizzato per rifinire le superfici di intonaci prevalentemente in interni ma può trovare applicazione anche in esterni purché coperti (verande, tettoie, ecc.) su supporti costituiti da Mapro IS 100, IS 300, IS 300 FR, rasomur RS 600, Monocem, Macropor, Biomalta Romana o in tradizionale, preventivamente trattati con 1 o 2 mani di MuroAntico TI 060.

### PREPARAZIONE

Versare il contenuto dell'intero sacco in bacinella con circa 12-13 litri di acqua pulita e miscelare con agitatore a frusta fino ad ottenere una malta omogenea, pastosa, priva di grumi. Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto.

### VOCI DI CAPITOLATO

Finitura e decorazione liscia di superfici interne, esclusivamente su supporti minerali, con intonachino minerale bianco o colorato, premiscelato in polvere, da impastare con sola acqua, **MuroAntico marmorino** della **Focat** da applicare manualmente su MuroAntico TI 060 della Focat, con spatola d'acciaio inox in due o più passate con consumo medio di 0,8 kg./m<sup>2</sup> per mano e lavorata a ferro fino ad ottenere una superficie liscia, lucida ed esente da irregolarità. E' compatibile con intonaci deumidificanti tipo Macropor della Focat;



**Focat**

# MuroAntico

## marmorino

Intonachino di finitura  
tradizionale traspirante a  
grana finissima

### MODO DI UTILIZZO

#### APPLICAZIONE

Le pareti vanno preparate alla stesura della finitura minerale MuroAntico marmorino, togliendo eventuale polvere, macchie di oli, grassi, ecc. e, se necessario, rendendoli privi di irregolarità con uno strato di Rasomur RS 600 o di MuroAntico TI 060 della Focat.

Stendere l'impasto sulla parete con frattazzo d'acciaio pulito e con il taglio dell'attrezzo ben levigato, esercitando una certa pressione per far aderire perfettamente il prodotto al supporto.

La superficie ottenuta è idonea ad essere tinteggiata con tempera traspirante o rivestita con carta da parati.

In questo caso NON CARTEGGIARE.

L'intonachino marmorino non è idoneo quale supporto per la posa di piastrelle e rivestimenti pesanti.

L'intonachino marmorino utilizzando il taglio del frattazzo in acciaio ed imprimendo forti pressioni, può dare risultati estetici tipo marmorizzati e lucidi "a specchio".

#### AVVERTENZE

Non aggiungere al prodotto inerti, leganti ed additivi vari.

Non applicare su supporti a base di gesso, pitture e rivestimenti plastici, intonaci friabili, degradati o che presentino irregolarità superiori ad 1 mm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### PRODOTTO

Intonachino di finitura in polvere finissima per interni ed esterni (coperti)

#### Nome commerciale

Muro Antico marmorino

#### Classe di reazione al fuoco

Classe A 1

#### Aspetto

Polvere bianca o colorata

#### Temperatura di utilizzo

tra +5°C e +35°C

#### Densità della malta fresca

1.600 kg./m<sup>3</sup>

#### Stoccaggio

Fino a 6 mesi in confezioni integre, asciutte e su pallet

#### Granulometria

<100 mm.

#### Imballi

Sacchi di carta da 20 kg.

#### Acqua d'impasto

52% in peso

#### Spessore di posa

Pochi micron per mano

#### Tempo di lavorabilità

Fresco su fresco

#### Permeabilità al vapore

$\mu \leq 12$

#### Consumo medio per mano

0,8 kg./m<sup>2</sup>

M<sup>2</sup> 125/100 kg. di malta

I valori indicati si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e, pertanto, possono venire sensibilmente modificati durante la messa in opera in condizioni climatiche diverse.

### Per un corretto utilizzo

Prodotto consigliato per utilizzi professionali. Tutte le singole confezioni della LINEAmix non superano i 25 kg. di peso e sono, quindi, adeguati alla normativa in vigore (D.M. 626/94). Le informazioni qui riportate hanno carattere consultativo. La Focat si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, le modifiche più opportune. Per eventuali conferme sui dati sopra riportati, contattare il servizio commerciale. La Focat declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da impiego improprio e/o scorretto del prodotto.

#### Problema



#### Eccesso d'acqua

#### Conseguenze

Fessurazione  
Caduta di resistenza  
Durata limitata

#### Consigli

Attenersi ai dosaggi riportati sulla singola confezione



#### Temperatura ambiente

Fredda: rallenta la presa e l'indurimento  
Calda: accelera la presa e causa la fessurazione

Applicare tra +5 e +35°C



#### Scarsa pulizia degli attrezzi

Macchie  
Modificazione del colore  
Scarsa resistenza

Utilizzare acqua ed attrezzi puliti



#### Maturazione in clima inadeguato

Sfarinamento  
Fessurazione  
Caduta di resistenza

Riparare o coprire con sacchi inumiditi o irrorare con acqua durante l'indurimento



#### Stoccaggio non idoneo

Formazione di grumi  
Essiccamento della malta

Conservare le confezioni integre all'asciutto su pallet di legno

# Focat



C.da sciare, 78 - 91019 Valderice (TP)  
Tel. 0923.573171 (2 linee) - Fax 0923.592066  
Web Site WWW.FOCAT.IT  
E-mail: info@focat.it - focatsas@tin.it