

# Malta fine per interni "Tonachina"



## DESCRIZIONE

Prodotto in pasta pronto all'uso composto da grassello stagionato in fossa e polvere di marmo a granulometria controllata.

## IMPIEGO

L'alta traspirabilità, l'azione antimuffa e durata nel tempo hanno fatto apprezzare il prodotto negli anni.

Viene impiegata come intonaco di finitura a civile per interni su intonaci di fondo costituiti dai nostri prodotti MAPRO IS 100, IS 300, o in tradizionale.

Per applicazione in esterni si consiglia di aggiungere un 7-10% di cemento bianco, a seconda delle resistenze desiderate.

La superficie da rivestire deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

# Malta fine per interni "Tonachina"

## APPLICAZIONE

Stendere con la spatola metallica fino ad uno spessore massimo di 3 mm.

Dopo l'applicazione inumidire e rifinire con un frattazzino di spugna.

## Avvertenze

- L'intonaco fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. La temperatura di +5°C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per il buon indurimento della malta. Al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0°C la malta fresca o non completamente indurita sarebbe esposta all'azione disgregatrice del gelo.
- Areare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
- Durante la stagione estiva, su superfici esposte al sole, si consiglia di bagnare gli intonaci per qualche giorno dopo l'applicazione. L'uso di prodotti decorativi quali stucchi, rivestimenti, ecc. caratterizzati da una certa durezza, può provocare il distacco della MALTA FINA dall'intonaco di fondo.
- Pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione e stagionatura degli intonaci.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Focat si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

## SCHEMA TECNICA

### NOME COMMERCIALE

Malta da finitura, malta fine, Tonachina

### ASPETTO

Pasta bianca

### ODORE

Inodore

### PESO SPECIFICO

1.700 Kg./m<sup>3</sup>

### GRANULOMETRIA MAX.

<0,8 mm.

### RESA

3-4 Kg./m<sup>2</sup>

### SPESSORE DI POSA

max 4 mm.

### RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE VAPORE

$\mu = 7$  ca.

### CONFEZIONE

Sacchi di carta da 25 kg.

N. 60 sacchi su pallet di legno mis. 120 x 100

### STOCCAGGIO

Se in confezioni integre, all'ombra ed al riparo dall'umidità non ha scadenza

La prova di stabilità effettuata secondo la norma UNI EN459 - 534 non mostra presenza di fenomeni di disgregazione, rigonfiamenti e alveoli

I dati indicati si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e, pertanto, possono venire sensibilmente condizionati durante la messa in opera.

L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante